

Sunhayato

高温部分の放熱対策シリコン

耐熱放熱用シリコン

(SCH-30シリーズ)

技術資料

2011年07月28日発行

REV.1.10

SG043156



サンハヤト 株式会社

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-40-1
☎ 03-3984-7791 FAX. 03-3971-0535
<http://www.sunhayato.co.jp>

お願いとご注意

- ・ 本資料は、電子工作や電子回路、化学分野について一般的な知識をお持ちの方を対象にしています。
- ・ 本資料に掲載している内容は、お客様が用途に応じた適切な製品をご購入、ご使用していただくことを目的としています。その使用により当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証、または実施権の許諾を意味するものではありません。また、権利の侵害に関して当社は責任を負いません。
- ・ 記載されているデータは規格値ではありません。
- ・ 本品は、一般工業用途向けに開発されたものですので、医療用途・食品・化粧品など、安全面での配慮を必要とする用途へのご使用に際しては、貴社にて事前に当該用途での安全性をご試験、ご確認の上ご使用の可否をご判断ください。
- ・ 体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留する恐れがある用途には、絶対に使用しないでください。
- ・ 本資料の一部、又は全部を当社の承諾なしで、いかなる形でも転載または複製されることは堅くお断りします。
- ・ 全ての情報は本資料発行時点のものであり、当社は予告なしに本資料に記載した内容を変更することがあります。
- ・ 本資料の内容は慎重に制作しておりますが、万一記述誤りによってお客様に損害が生じても当社はその責任を負いません。
- ・ 本資料に関してのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら、当社までお問い合わせください。
- ・ 本資料に関する最新情報はサンハヤト株式会社ホームページ
(<http://www.sunhayato.co.jp/>)に掲載しております。

目次

1	はじめに	3
1.1	概要	3
1.2	特長	3
1.3	用途	3
2	特性データ	4
3	使用方法	4
4	取扱い及び保管方法の注意	5
4.1	取扱い上の注意	5
4.2	保管方法の注意	5

1 はじめに

1.1 概要

本製品は、シリコンオイルを基油に熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。



1.2 特長

熱伝導性に優れています。

グリース状なので薄膜加工が可能です。

耐熱・耐寒性に優れているため、以下の特長があります。

- ・滴点が高い
- ・離油度、揮発分が少ない
- ・熱酸化安定性に優れている
- ・粘度変化が少ない
- ・低温でも固化しない

1.3 用途

パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱

樹脂封止型トランジスターの放熱

トランジスター、整流器、サイリスターなどとヒートシンクとの間の充填

サーミスター、熱電対などの測定箇所との充填

熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填

2 特性データ

項目	性能
外観	白色グリース状
使用温度範囲	- 30 ~ 300
比重	2.34
混和ちょう度	330
離油度 (200 、24h)	2.8%
加熱減量 (200 、24h)	0.2%
熱伝導率	0.84W/m・K
体積抵抗率	$1.5 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$
誘電率 (60Hz)	5.0
誘電正接 (60Hz)	0.005
低分子シロキサン (D ₃ - D ₁₀)	15ppm

* データは規格値ではありません。

3 使用方法

塗布面の汚れ等を洗浄し、十分に乾燥させてください。

フタをはずし、ヘラなどで攪拌してください。

(シリンジタイプはそのまま塗布面に出してください。)

ヘラなどを使い、塗布面全体に薄く塗ってください。

4 取扱い及び保管方法の注意

4.1 取扱い上の注意

可燃性なので、火気に注意して下さい。

換気の良い所で使用して下さい。

眼や皮膚に付着した場合、炎症をおこす恐れがありますので、使用するときには必要に応じて保護具を着用して下さい。

素材の性質や経時劣化により、一部のプラスチック・塗装・ゴム・印刷面などは、破損や変質する恐れがありますので注意して下さい。

他のグリースや異物の混入を避けて下さい。

用途以外には使用しないで下さい。

人体や動植物には使用しないで下さい。

ご使用に際しては、取扱い説明書、製品安全データシートを熟読の上、お取り扱いくださるようお願いいたします。MSDSはサンハヤト株式会社ホームページ（<http://www.sunhayato.co.jp/>）からダウンロードできます。

4.2 保管方法の注意

残余廃棄物は、専門の産業廃棄物処理業者に委託するなどして処理して下さい。

ご使用後は容器を密閉し、換気の良い冷暗所に保管して下さい。

**耐熱放熱用シリコン SCH-30 シリーズ
技術資料**

発行日 2011 年 07 月 28 日 Rev1.10

発 行 サンハヤト株式会社 化学製品開発部

住 所 〒174-0056 東京都板橋区志村 3 丁目 31 番 20 号

©2011 Sunhayato Corp. All rights reserved. Printed in Japan.

SG043156
